Specifications

		400 Series	300 Series			200 Series	100 Series			
PHYSICAL PROPERTIES		**SL20** CLEAR	**SL14** CLEAR	**SL11** GREY	**SL11** SILVER	**SL9** CLEAR	**SF7** CLEAR	**SF6** GREY	**SF6** SILVER	**SF5** CLEAR
NUMBER OF LAMINATE LAYERS		4	3	3	3	2	1	2	2	1
LAMINATE THICKNESS, WITH ADHESIVE	INCHES	0.020	0.014	0.011	0.011	0.009	0.007	0.006	0.006	0.005
	MICRONS	508	356	279	279	229	178	152	152	127
STRENGTH										
TENSILE	P.S.I.	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000
BREAK	P.S.I.	450	350	240	240	221	190	132	132	110
SOLAR PROPERTIES										
UV RADIATION REJECTED		98	98	99	98	99	98	99	98	98
		SL20 CLEAR	**SL14** CLEAR	**SL11** GREY	**SL11** SILVER	**SL9** CLEAR	**SF7** CLEAR	**SF6** GREY	**SF6** SILVER	**SF5** CLEAR
		400 Series	300 Series			200 Series	100 Series			
BULLET RESISTANT										
WHEN APPLIED TO 1/2 INCH GLASS, CAN RESIST THE PENETRATION OF A .38 CALIBER, 9MM FMJ, OR EVEN A .357		●	●							